

## 石材・大形タイル用 粉末接着剤

屋内用

### テラタイト ホワイト

屋内外用

### テラタイト グレー

大型のクシ目ゴテを使用する事で5~15mmの不陸調整を可能にした接着モルタルです。合成樹脂の配合により、通常モルタルやセメントノロに比べ接着強度を飛躍的に向上させました。店舗工事や改装工事など石材や大形タイルの施工に適しています。



既調合プレミックスセメントモルタル

粉末形

品名	容量	包装形態	梱包単位
テラタイト ホワイト	20kg	セメント袋	1
テラタイト グレー	20kg	セメント袋	1

### 用 途

	テラタイト ホワイト	テラタイト グレー
適用箇所	屋内の壁面及び床面	屋内外の壁面及び床面
適用下地	コンクリート・モルタル	
適用 仕上げ材	床	規格石材 (600角、厚み20mm以下) 大形陶磁器質タイル
	壁	規格石材 (400角、厚み20mm以下) 大形陶磁器質タイル

### 標準使用量

6~10kg/m <sup>2</sup>
0.10~0.16m <sup>2</sup> /kg
2.0~3.3m <sup>2</sup> /20kg (1袋)

### 性 質

	テラタイト ホワイト	テラタイト グレー
外 観	白色 粉末状	灰色 粉末状
主 成 分	特殊セメント 合成樹脂	普通ポルトランドセメント 合成樹脂
張付け可能時間	15分以内/23℃ (屋内)	
練り置き時間	60分/23℃ (屋内)	

### 標準配合比

	重量比	容積比
粉体	20kg	100
水	4.6kg	32

### 使用方法

#### 【下地の処理及び準備】

1. 風雨や直射日光の影響を受ける屋外へ施工する場合は、当該部分に適切な養生を行います。
2. 下地表面の豆板やジャンカなどのもろい部分及び汚れは、接着不良の原因となりますので、サンディング又はブラッシングを行い、確実に取り除きます。
3. 施工前に水湿しを行い、下地の吸い込みを調整します。

#### 【混練り】

1. 標準配合比に従ってテラタイトに水を徐々に加え適度な軟度に混練りします。

チェック：・1回に混練りする量は、60分以内に使いきれ  
る量として下さい。

・1時間以上経過したものは使用しないで下さい。

#### 【塗 布】

1. しごき塗りをを行います。
2. 左官ゴテで所定の厚みに塗布します。  
チェック 床施工の場合は不陸調整が可能な専用クシ目ゴテをご利用下さい。
3. 1回当たりの塗布面積は2m<sup>2</sup>以内として下さい。

#### 【仕上げ材の張り付け】

1. テラタイト塗布後すぐに仕上げ材を張り始め、張付け可能時間内に張り終えます。

チェック：張付け可能時間は環境温度により異なりますので、前もって確認して下さい。

2. 張り付けた仕上げ材は、タイル用振動機 (ピプラート) や叩き板などを使って十分に圧着します。
3. 時々仕上げ材を剥がし、テラタイトの付着状態を確認します。

#### 【清 掃】

1. テラタイトの硬化を見計らい、仕上げ材が動かなくなった時点で目地さらえ及び仕上げ材の清掃を行います。

#### 【施工後の養生】

1. 施工完了後、3日以上外力が加わらないように養生します。

#### 【目地詰め】

1. 3日以上養生した後、目地詰めを行います。

# テラタイト ホワイト・テラタイト グレー

## 取扱い上の注意事項

テラタイトを使用する前に以下の項目に注意して下さい。

- 指定用途以外に絶対に使用しないで下さい。
- 品種の異なる材料と混合しないで下さい。
- 5～35℃の環境で使用・保管して下さい。
- 取扱い場所及び作業場所は換気を行って下さい。又、施工後も硬化するまで、通常の換気（日常生活の程度、朝夕1～2時間）を行って下さい。
- 使用時は防塵マスクや保護手袋を着用して下さい。
- 開封したものは、できるだけ早く使い切ってください。
- 湿気を避け水濡れがないようにして、乾燥した場所に保管して下さい。
- 直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。
- 使用後や休憩前には、手洗いやウガイを行って下さい。
- 使用中に身体に異常を感じた時は直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 目に入った時は直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ時は直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 皮フや衣服に付いた時は洗い落として下さい。
- 誤飲防止と食品への混入を避けるために、保管場所は食品と区別して下さい。
- 使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託して下さい。
- 河川・湖沼・下水道などへ流入させないで下さい。
- ご不明な点は当社営業担当にお問い合わせ頂くか、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。
- テラタイトをご使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。

## ■ 警告及び注意



取扱注意

- 掲載商品の一部内容を、品種の新設・改良・廃止などにより予告なしに変更する場合があります。
- 本カタログの記載内容は、当社技術開発センターの資料を基に作成し、充分信頼し得るものと確信しております。しかし、現場施工においては、施工箇所の環境・使用材料・施工条件などが異なるため、全ての条件を満足するものではありません。確実な施工を行うためにも、施工前に確認試験をされまようお薦めします。

**e100**

古紙配合率100%再生紙を使用