

参考資料2

- 滑り抵抗試験結果

- 本製品は床性能研究会での滑り抵抗値試験で、紳士服(乾燥/湿潤)・スリッパ(室内想定)・靴下(室内想定)全ての点で本製品上での歩行は許容範囲内にあることが実証済です。

1. 紳士靴硬底	歩行時の許容範囲(CSR値) 0.39~1.1	
試験結果	乾燥(清掃後) 0.867	湿潤(水+ダスト) 0.498
2. スリッパ	歩行時の許容範囲(CSR値) 0.29~0.58	
試験結果	乾燥(清掃後) 0.558	-

- 滑り抵抗は高すぎても、低すぎても問題が生じるので、この試験が制定されました。つまり、極端に滑りすぎると転倒、滑らな過ぎるとつまづく危険性があるからです。