



JAPAN TILE TESTING & ENGINEERING ASSOCIATION

DESIGNATED BY MINISTRY OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY

HEAD OFFICE 39-18, DAIKAN-CHO, HIGASHI-KU, NAGOYA 461-0002 PHONE:05293517509 FAX:05293514072


GIFFU BRANCH OFFICE 3985-91, UMEZAIWA, KASAHARA-CHO, TOKI-GUN, GIFFU-PREF, 507-0901 PHONE:0572443395 FAX:05724451040

様式1

第 15-1561 号
平成 16 年 3 月 1 日

株式会社ジェイ・アイ・ピー 殿

名古屋市東区代官町39番18号
財団法人全国タイル検査・技術協会



貴社より依頼のありました試験の結果を、下記試験成績表のとおり報告いたします。

試験成績表

供試体：種類 磁器質施釉床タイル
寸法 300x300x8.5mm
品名・品番 ニューラスティックタイル RS-304

製造業者名：—

準拠規格：JIS A 5209

試験結果：

試験項目		試料数	試験結果	規格の標準
寸法	タイルの長さ (mm)	10	299.480 ~ 300.033	300.0 ± 3.0
	タイルの厚さ (mm)	10	8.82 ~ 9.36	8.5 ± 1.5
側反り (mm)		10	0.18 ~ 0.32	2.0 以下
ばち (mm)		10	0.26 ~ 0.85	3.0 以下
吸水率 (%)		3	0.26 ~ 0.53	1.0 以下
耐摩耗性 (g)		3	0.001 ~ 0.002	0.1 以下
曲げ強さ (N/cm)		3	146.9 ~ 150.1	120 以上
耐薬品性	耐酸性 (3% HCl)	3	異常なし	—
	耐アルカリ性 (3% NaOH)	3	異常なし	—

※ 表面を人為的にでこぼこにしたタイルのため、でこ反り、へこ反り及びねじれは測定せず。

備考：依頼受付日：平成16年2月9日

試験期間：自平成16年2月9日 至平成16年3月1日

試験場所：財団法人全国タイル検査・技術協会 岐阜試験室

試験担当者：業務第二課 水野 豪

注：財団の承認なしで、この成績表の一部だけの複製はご遠慮下さい。