



JAPAN TILE TESTING & ENGINEERING ASSOCIATION

DESIGNATED BY MINISTRY OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY

HEAD OFFICE 79-18, DAIKAN-CHO, HIGASHI-KU, NAGOYA, 461-0002 PHONE:0529353700 FAX:0529354072
 GIFU BRANCH OFFICE 3985-91, UMEDAIRA, KASAHARA-CHO, TOKI-GUN, GIFU-PREF 507-0801 PHONE:0572433395 FAX:0572433040

様式1

第 15-1562 号
平成 16年 3月 1日

株式会社ジェイ・アイ・ピー 殿

名古屋市東区代官町39番18号
財団法人全国タイル検査・技術協会



貴社より依頼のありました試験の結果を、下記試験成績表のとおり報告いたします。

試験成績表

供試体：種類 磁器質施釉床タイル
 寸法 300x300x8.5mm
 品名・品番 ニューラスティックタイル RS-304

製造業者名：—
 試験結果：

試験項目	試料No.	試験結果	規格の標準
滑り抵抗性 (CSR)	1	0.543	—
	2	0.582	
	3	0.564	
準拠規格 O-Y・PSMの方法	4	0.552	
	5	0.573	

備考：依頼受付日：平成16年2月9日
 試験期間：自平成16年2月9日 至 平成16年3月1日
 試験場所：財団法人全国タイル検査・技術協会 岐阜試験室
 試験担当者：業務第二課 水野 豪
 試験体表面処理：清水と試験用ダストを重量比で4:1に混合したものを400g/m²の割合で散布。
 試験室の温度：20℃

注：財団の承認なしで、この成績表の一部だけの複製はご遠慮下さい。