



JAPAN TILE TESTING & ENGINEERING ASSOCIATION

DESIGNATED BY MINISTRY OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY

HEAD OFFICE 39-18, DAIKAN-CHO, HIGASHI-KU, NAGOYA, 461-0802 PHONE:0529357309 FAX:0529354072
GIFU BRANCH OFFICE 3986-91, UMEDAIRA, KASAHARA-CHO, TOKI-GUN, GIFU-PREF, 507-0801 PHONE:0572430385 FAX:0572431049

様式1

第 15-1563 号
平成 16年3月1日

株式会社ジェイ・アイ・ピー 殿

名古屋市東区代官町39番18号
財団法人全国タイル検査・技術協会



貴社より依頼のありました試験の結果を、下記試験成績表のとおり報告いたします。

試験成績表

供試体：種 類 磁器質施釉床タイル
寸 法 300x300x8.5mm
品名・品番 ニューラスティックタイル RS-304

製造業者名：—
試験結果：

試験項目	試料No.	試験結果	規格の標準
滑り抵抗性 (CSR・B)	1	1,149	—
	2	1,261	
	3	1,306	
準拠規格 O-Y・PSMの方法	4	1,281	
	5	1,278	

備考：依頼受付日：平成16年2月9日
試験期間：自 平成16年2月9日 至 平成16年3月1日
試験場所：財団法人全国タイル検査・技術協会 岐阜試験室
試験担当者：業務第二課 水野 豪
試験体表面処理：清水と試験用パウダーを重量比で300:1に混合したものを、100g/m²の割合で散布。
試験室の温度：21℃

注：財団の承認なしで、この成績表の一部だけの複製はご遠慮下さい。