

接着剤対応表

※壁面への施工は改良圧着貼り工法を元に接着剤を選定しています。天然石・セラミックタイルは、下地の不陸(表面の凹凸)が±1mm以内である事が条件です。下地の継ぎ目に石材が跨がない様に施工して下さい。

石種	施工場所	下地構成	使用可能な接着剤	注意事項
御影石	内壁	無塗装板(セメントスレート)	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	下地にハイポリックシーラー(下塗剤)MT-0401Mを塗布してください。
		コンパネ	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	
		ラスカットボード	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	
		※石膏ボードには施工不可です。		
	外壁	無塗装板(セメントスレート)	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	高さ2メートル以上の場合は滑落防止処置*1を行なってください。
		ラスカットボード	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	高さ2メートル以上の場合は滑落防止処置*1を行なってください。
		ラスモルタル	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	高さ2メートル以上の場合は滑落防止処置*1を行なってください。
		コンクリート	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	高さ2メートル以上の場合は滑落防止処置*1を行なってください。
	内床	コンパネ	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	下地にハイポリックシーラー(下塗剤)MT-0401Mを塗布してください。 床暖房*2には使用不可です。
		コンクリート	テラタイトホワイト MT-0303W テラタイトグレー MT-0304G バサモルタル*3でも可	
	外床	コンクリート	バサモルタル*3	
	大理石	内壁	無塗装板(セメントスレート)	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G
コンパネ			コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	白系大理石にはコンビハネタイルホワイトMT-0301Wを使用してください。 下地にハイポリックシーラー(下塗剤)MT-0401Mを塗布してください。
ラスカットボード			コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	白系大理石にはコンビハネタイルホワイトMT-0301Wを使用してください。
※石膏ボードには施工不可です。				
内床		コンパネ	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	白系大理石にはコンビハネタイルホワイトMT-0301Wを使用してください。 下地にハイポリックシーラー(下塗剤)MT-0401Mを塗布してください。 床暖房*2には使用不可です。
		コンクリート	テラタイトホワイト MT-0303W テラタイトグレー MT-0304G バサモルタル*3でも可	白系大理石にはテラタイトホワイトMT-0303Wを使用してください。
乱形石	外壁	無塗装板(セメントスレート)	カケン外エポ MT-0305M	滑落の心配があるので高さ80cm以上には施工しないでください。
		ラスモルタル	カケン外エポ MT-0305M	滑落の心配があるので高さ80cm以上には施工しないでください。
		ブロック	カケン外エポ MT-0305M	滑落の心配があるので高さ80cm以上には施工しないでください。
		コンクリート	カケン外エポ MT-0305M	滑落の心配があるので高さ80cm以上には施工しないでください。
	外床	コンクリート	バサモルタル*3	

*1 滑落防止処置:高さ2メートル置きに、ステンレスの受け金物を設置し、石・タイルの裏面に滑落防止用針金を接着する。

*2 床暖房:床暖房の熱で接着剤の効果が損なわれる場合があるため、使用不可。

*3 バサモルタル:セメントと砂と水を混合した接着剤。

接着剤対応表

※壁面への施工は改良圧着貼り工法を元に接着剤を選定しています。天然石・セラミックタイルは、下地の不陸(表面の凹凸)が±1mm以内である事が条件です。下地の継ぎ目に石材が跨がない様に施工して下さい。

石種	施工場所	下地構成	使用可能な接着剤	注意事項
セメント系人造石 セメント系ブリックタイル	内壁	無塗装板(セメントスレート)	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	
		コンパネ	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	
		ラスカットボード	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	
		※石膏ボードには施工不可です。		
	外壁	無塗装板(セメントスレート)	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	
		ラスカットボード	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	
		ラスモルタル	テラタイトグレー MT-0304G	
		コンクリート	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	
セメント系ブリックタイル	内壁	無塗装板(セメントスレート)	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	
		コンパネ	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	
		ラスカットボード	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	
		※石膏ボードには施工不可です。		
	外壁	無塗装板(セメントスレート)	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	
		ラスカットボード	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	
		ラスモルタル	テラタイトグレー MT-0304G	
		コンクリート	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	

*1 滑落防止処置:高さ2メートル置きに、ステンレスの受け金物を設置し、石・タイルの裏面に滑落防止用針金を接着する。

*2 床暖房:床暖房の熱で接着剤の効果が損なわれる場合があるため、使用不可。

*3 バサモルタル:セメントと砂と水を混合した接着剤。

接着剤対応表

※壁面への施工は改良圧着貼り工法を元に接着剤を選定しています。天然石・セラミックタイルは、下地の不陸(表面の凹凸)が±1mm以内である事が条件です。下地の継ぎ目に石材が跨がない様に施工して下さい。

石種	施工場所	下地構成	使用可能な接着剤	注意事項
セラミックタイル	内壁	無塗装板(セメントスレート)	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	
		コンパネ	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	下地にハイポリックシーラー(下塗剤)MT-0401Mを塗布してください。
		ラスカットボード	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	
		※石膏ボードには施工不可です。		
	外壁	無塗装板	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	高さ2メートル以上の場合には滑落防止処置*1を行なってください。
		ラスカットボード	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	高さ2メートル以上の場合には滑落防止処置*1を行なってください。
		ラスモルタル	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	高さ2メートル以上の場合には滑落防止処置*1を行なってください。
		コンクリート	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	高さ2メートル以上の場合には滑落防止処置*1を行なってください。
	内床	コンパネ	コンビハネタイルホワイト MT-0301W コンビハネタイルグレー MT-0302G	下地にハイポリックシーラー(下塗剤)MT-0401Mを塗布してください。 床暖房*2には使用不可です。
		コンクリート	テラタイトホワイト MT-0303W テラタイトグレー MT-0304G バサモルタル*3でも可	
	外床	コンクリート	バサモルタル*3	

*1 滑落防止処置:高さ2メートル置きに、ステンレスの受け金物を設置し、石・タイルの裏面に滑落防止用針金を接着する。

*2 床暖房:床暖房の熱で接着剤の効果が損なわれる場合があるため、使用不可。

*3 バサモルタル:セメントと砂と水を混合した接着剤。